

## APPLICATIONS

Résilient sous murs, cloisons, poutres, poutrelles,...  
Supports de gainage et tuyauteries.  
Sous-couche insonorisante pour carrelage ou parquet.  
Planchers et socles flottants.

## CARACTERISTIQUES

Copeaux de caoutchouc synthétique agglomérés.

Dureté : ~45 shore  
Densité : ~800 kg/m<sup>3</sup>  
Module d'élasticité : 0,9 N/mm<sup>2</sup>  
Elongation : ~50 %  
Température ambiante: -40 à +115°C.

Largeur rouleau : 1250mm  
Dimensions : découpé suivant demande  
Epaisseurs : 3 – 5 – 8 – 10 – 15 – 20 - 25mm  
Ecrasement nominal : 10 à 15 % de l'épaisseur

## OPTION

Face autocollante.

## TOEPASSINGEN

Dempende laag onder muur, wand, beton balken, stalen profiel,...  
Steunen voor buizen en leidingen.  
Akoestische en dempende laag onder tegels of parketten.  
Vlottende sokkels en vloeren.

## KENMERKEN

Opeengehoopte synthetische rubber granulaten.

Hardheid: ~45 shore  
Dichtheid: ~800 kg/m<sup>3</sup>  
Elasticiteit modulus : 0,9 N/mm<sup>2</sup>  
Uitrekking: ~50 %  
Omgevingstemperatuur: -40 à +115°C.

Rol breedte: 1250mm  
Afmetingen: gesneden op maat volgens aanvraag  
Diktes : 3 – 5 – 8 – 10 – 15 – 20 - 25mm  
Nominale inverting : 10 tot 15 % van de dikte

## OPTIE

Zelfklevende zijde.



## VIBRAGUM AD – ép. 20mm dik

Compression Druk kracht daN/cm <sup>2</sup>	Flèche Doorbuig. %	Fréquence propre Eigen frequentie Hz
1	5-10	
2	10-15	
<b>3</b>	<b>15-20</b>	<b>~20</b>
4	20	
5	>25	

F.T. 5.3.



L'agence industrielle  
De industriële agency

avenue des glycines 22 blauweregenvlaan  
Bruxelles 1030 Brussel

(T) +32 2 215 42 40  
www.grundey.be

(F) +32 2 241 71 31  
th@grundey.be

**TH. GRUNDEY**

scr1  
cvba

TVA BE 0415 317 079  
IBAN BE 86 3100 4870 0150