

MOUSSES AMORTISSANTES DEMPINGSPLATEN

ACOUSTIC-CHAPE 80

EXECUTION agglomérés de flocons
de mousse PUR comprimés
UITVOERING Agglomeraat van samengeperst
PUR schuimstofvlokken

STRUCTURE CELLULAIRE ouverte
CELLULAIRE SAMENSTELLING open

RESISTANCE de -40° à $+100^{\circ}\text{C}$
eau, huile, alcalis
ne moisit pas

STEVIGHEID van -40° à $+100^{\circ}\text{C}$
water, olie, alkalis
schimmelt niet


DIMENSION 2000 x 1000 mm
AFMETING et sur demande/en op aanvraag

EPAISSEUR 12 mm
DIKTE et sur demande/en op aanvraag

DENSITE $\pm 80 \text{ Kg/m}^3$
DICHTHEID

ELASTICITE bonne
ELASTICITEIT goed

OPTION auto-collant
OPTIE zelfklevend



VIBRAGUM CHC

EXECUTION POLYCHLOROPRENE
UITVOERING POLYCHLOROPREEN

STRUCTURE CELLULAIRE FERMEE
CELLULAIRE SAMENSTELLING GESLOTEN

DIMENSION selon spécifications
AFMETING volgens specificaties

EPAISSEUR 5-10-15-20-30 mm
DIKTE

DENSITE $180 \pm 20 \text{ Kg/m}^3$
DICHTHEID

TEMPERATURE AMBIANTE -45° à $+90^{\circ}$
OMGEVINGSTEMPERATUUR

OPTION AUTOCOLLANT
OPTIE ZELFKLEVEND

