

### APPLICATIONS

Résilient pour l'extérieur sous poutres, profilés, grilles...  
Masse lourde assourdissante.

### CARACTERISTIQUES

Exécution : caoutchouc EPDM  
Couleur : noire  
Dureté: ~65 shore (+/-5)  
Densité: ~1300 kg/m<sup>3</sup> (+/-50)  
Ecrasement nominal: ~10 % de l'épaisseur  
Résistance compression: 4,5 N/mm<sup>2</sup>  
Elongation: > 200 %  
Résistance à la traction : > 5 N/mm<sup>2</sup>  
Température ambiante: -25 à +120°C.  
Résistance air + UV: excellent  
Résistance ozone: excellent  
Résistance eau/acides: très bon  
Résistance huiles/solvants: mauvais

Dimensions: rouleaux de 10 mètres  
largeur 1400mm  
découpé sur mesure  
suivant demande  
Epaisseurs: 3, 5, 8 & 10mm  
+ sur demande

### OPTION

Face autocollante.  
En bande de grande longueur.

### TOEPASSINGEN

Dempende laag voor buiten onder stalen profiel, roosters,...  
Zware dempende massa.

### KENMERKEN

Uitvoering: EPDM rubber  
Kleur: zwart  
Hardheid: ~65 shore (+/-5)  
Dichtheid: ~1300 kg/m<sup>3</sup> (+/-50)  
Nominale inverting: ~10 % van de dikte  
Weerstand druk: 4,5 N/mm<sup>2</sup>  
Uitrekking: > 200 %  
Trekweerstand: > 5 N/mm<sup>2</sup>  
Omgevingstemperatuur: -25 à +120°C.  
Weerstand lucht + UV: uitstekend  
Weerstand ozone: uitstekend  
Weerstand water/zuur: zeer goed  
Weerstand olie/oplosmiddelen: slecht

Afmetingen: rollen van 10 meter  
breede 1400mm  
gesneden op maat  
volgens aanvraag  
Diktes: 3, 5, 8 & 10mm  
+ op aanvraag

### OPTIE


Zelfklevende zijde.  
Lange strippen.



### VIBRAGUM EPDM 65 / 100\*100\*10mm

Compression Druk kracht daN/cm <sup>2</sup>	Flèche Doorbuig. mm	Fréquence propre Eigen frequentie Hz
10	0,3	
20	0,6	
30	0,8	
<b>40</b>	<b>1,10</b>	<b>~30 Hz</b>
50	1,40	

F.T. 5.11.



L'agence industrielle  
De industriële agency

avenue des glycines 22 blauweregenvlaan  
Bruxelles 1030 Brussel

(T) +32 2 215 42 40  
www.grundey.be

**TH. GRUNDEY**

(F) +32 2 241 71 31  
th@grundey.be

TVA BE 0415 317 079  
IBAN BE 86 3100 4870 0150

scr1  
cvba